



GREMMLER®

BAUCHEMIE

GREMMLER 1403 Tiivistysepoksi

Vedeneriste teräskansille ja betonipinnoille sillanrakentamisessa

Tuotteella on Liikenneviraston SILKO- hyväksyntä

Tuotekuvaus

Käyttö/Ominaisuudet

- Liuotteeton
- Kovettuu alhaisissakin lämpötiloissa nopeasti
- Kuumuuden kestävä

GREMMLER 1403 on liuotteeton, täytämätön ja pigmentoitu epoksihartipohjainen kaksikomponenttinen reagoiva muovi. Tuotetta käytetään vedeneristeenä sillan kansille, jotka on tehty teräksestä tai betonista. Suosittelemme käsittelemään pinnan kahdella pinnoituskerralla.

GREMMLER 1403 omaa alhaisen viskositeetin ja korkean kapillaari aktiivisuuden. Se tunkeutuu erinomaisesti pienimpiinkin huokosiin ja kapillaareihin myös alhaisissa lämpötiloissa. **GREMMLER 1403** on käytännössä hiilidioksidin läpäisemätön ja näin tarjoaa pysyvän suojan teräksitu betonipinnoille karbonatisoitumista vastaan, mikä on erityisen tärkeää raudoituksen suojaamiseksi korroosiolta. Tuote on pakkasen ja suolojen kestävä.

Kovettuneena **GREMMLER 1403** on vastustuskyvyinen vedelle, merivedelle sekä jätevedelle, se on vastustuskyvyinen myös monille lipeäliuokksille, laimennetuille hapoille, suolaliuokksille, mineraaliöljyille, voiteluaineille, bensiinille ja monille liuotteille. Kemikaalit voivat aiheuttaa värimuutoksia riippuen koostumuuksesta, lämpötilasta ja vaikutusajasta.

Jonkinasteista värimuutosta on odottavissa UV-valolle altistuttaessa käytettyjen sideaineiden takia.

Väri/Pakkauskoko/Varastointiaika

Väri:

RAL 6027 vaalean vihreä

Pakkauskoko:

30 kg / lavalla 420 kg

Varastointiaika:

12 kk valmistuksesta.

Varastointi suljetuissa, alkuperäisissä pakauksissa, kuivassa, viileässä ja pakkaselta suojassa

TEKNISET TIEDOT:

Tiheys 23 °C / 50 % RH:

noin. 1.13 g/cm³

Tartuntalukuus:

> Betoninmurtuma

Shore-lujuus:

D > 80

Viskositeetti (25 °C, V03.4):

Komponentti A: 1.300 – 2.000 mPas

Komponentti B: < 100 mPas

Ilmoitetut suoritustasot EN 1504-2

CO₂- läpäisevyys

S_D > 50 m

Vesihöyrynen läpäisevyys

Luokka III

Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w <0.1 kg/(m² x h^{0.5})

Tartuntalukuus vetotestissä

≥ 2.0 (1.5)¹⁾ N/mm²

1) arvo sulkeissa alhaisin hyväksyttävä arvo



KÄYTÖÖ:

Sekoitussuhde:

100 : 35 (paino)

2.4 : 1 (tilavuus)

Materiaalimeneekki:

Ensimmäinen pinnoituskerta n. 300 - 500 g/ m² riippuen alustasta ja lämpötilasta.

+ täysi peitto liekkikuivattua kvartsihiekkaa raekoko 0,3 - 0,9 (0,5 – 1,0 mm).

Toinen pinnoituskerta väh. 600 g / m².

Kokonaismeneekki n. 0.9 - 1.1 kg/m².

Käyttöaika (50 % RH):

8 - 12 minuuttia (+30 °C)

15 - 25 minuuttia (+20 °C)

70 - 90 minuuttia (+5 °C)

Kovettumisaika, kulkukelpoinen (50 % RH)

3 – 4 tuntia (+30 °C)

6 – 8 tuntia (+20 °C)

16 – 24 tuntia (+5 °C)

Kovettumisaika, täysin kovettunut (50 % RH)

3 päivää (+30 °C)

7 päivää (+20 °C)

10 päivää (+10 °C)

Asfaltin asennus, jälkeen (50 % RH)

≥ 1 päivä (+30 °C)

≥ 1 päivä (+20 °C)

≥ 3 päivää (+5 °C)

Käyttö/Alusta:

Alustan tulee olla luistamaton, puhdas, kantava ja vapaa erottavista aineista kuten rasvoista, öljyistä jne. ja vähintäänkin kuiva.

Alustan pinta on testattava ja esivalmisteltava hiekkapuhaltamalla, sinkopuhaltamalla tai jyrsimällä. Riippuen esivalmistelusta alustan eriasteisella karheudella on merkittävä vaikutus materiaalimeneekkiin.

Rauta- ja teräsalueet tulee valmistella puhtausasteeseen Sa 2.5.

Käyttö/Työväliteet:

Kumilasta, lyhyt- tai mediumkarvainen tela, lasta, tasoituslasta jne.

Käyttö/Sekoitus:

Kaada koveteaine kokonaan pääkomponentin sekaan. Sekoita huolellisesti hitaasti pyörivällä sekoittajalla (suositus: kaksikarainen sekoittaja vastakkaisiin suuntiin pyörivillä vispilöillä). Kaada seos toiseen astiaan ja sekoita siinä vielä huolellisesti. Ennen kuin massa levitetään alustalle, sen on oltava homogeeninen ja tasaisen värisen.

Käyttö Epoksiivistys:

Sekoitettu tuote kaadetaan esivalmistellulle alueelle, levitetään kumilastalla ja tasoitetaan kauttaaltaan ristikäisin vedoin lyhytkarvaisella tai mediumkarvaisella telalla

Ensimmäinen kerros hiekoitetaan kokonaan.

Seuraava kerros voidaan levittää suoraan uudelleenpinnoitusajan puitteissa (Kovettumisaika, kulkukelpoinen), mutta kuitenkin 24 tunnin sisällä ensimmäisestä pinnoituksesta.

Tuote hiekkapokspaiikkauksia varten voidaan muodostaa sekoittamalla **GREMMLER 1403** (sekoita ensin komponentit A ja B) kvartsihiekkaan sekoitussuhteessa 1 : 3 - 4 (+20 °C, lämpötilasta riippuen). Nämä täytemateriaalit levitetään lastojen tms. avulla.

Käyttö/Yleistä:

Materiaalin, ilman ja alustan lämpötilat tulee mitata ja niiden on oltava +5 °C - +30 °C välillä käytön aikana.

Yli +20 °C lämpötilassa on huolehdittava tuotteen nopeasta levytyksestä.

Lisäksi on huolehdittava siitä, että alustan lämpötila on aina 3 °C ilman kastepistälämpötilan yläpuolella.

Ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää 85%.

Tuote on levitettävä alustan laskevassa lämpötilassa kuplien muodostumisen ehkäisemiseksi, johtuen ilman laajenemisesta alustassa. Hyvä ilmanvaihto on varmistettava levyksen jälkeen ja kovettumisen aikana.

Kovettumisen aikana alue on suojattava suoralta vesikontakttilta.



CE-MERKINTÄ:

EN 1504-2: 2004 „Tuotteet ja järjestelmät betonirakenteiden suojaukseen ja korjaukseen” - Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja yhdenmukaisuuden arvointi - Osa 2: Pinnan suojausjärjestelmät, betonille” täsmentää vaatimukset hydrofobisille impregnointiaineille, impregnointiaineille ja pinnoitteille joita käytetään betonin pinnan suojauksessa. Samoin lattiajärjestelmien, jotka altistuvat merkittävälle mekaaniselle rasitukselle, on täytettävä EN 13813 vaatimukset.

Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy vastaavasta suoritustasoilmoituksesta.



Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme, kokemuksimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjä vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuvat normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.

MAAHANTUOJA:

ALIMEX
RAKENNUSKEMIKAALIT

ALIMEX OY

Huvilakatu 12
04400 Järvenpää
Puhelin: +358 9 2922 350
myynti@alimex.fi
www.alimex.fi

TURVALLISUUSOHJEET:

Vain ammattikäytöön.

Epoksihartsien ja niiden kovetusaineiden turvalleiseen käsitteilyyn suosittelemme kiinnittämään huomiota seuraaviin esitteisiin:

Esite BG- Regel BGR 227, Epoksihartsien käsitteily. (Ed.: Kemiateollisuuden Ammattiyhdistys). Lisäksi vaadittavat fyysiset, turvallisuuteen liittyvät, tiedot ekologisuudesta ja myrkyllisyydestä on otettava tuotteiden erillisistä käyttöturvallisuustiedotteista.

Hävittäminen:

Täysin kovettunut materiaali voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana. Ylijääneet tyhjät yksiköt toimitetaan kierrätykseen.

Nestemäinen materiaali hävitetään kuten maalijätteet, jotka sisältävät liuottimia tai muita vaarallisia aineita.

VOC-Direktiivi 2004/42/EG:

Kategoria IIA/j Tyyppi Ib < 500 g/l VOC
(raja 2010)