

PAGEL®-JÄLKIHOITOAINE

OMINAISUUDET

- **Suojaa betonipintaa** ennenaikaiselta vedenhaihtumiselta
- huolehtii tasaisesta, **hitaasta kuivumisesta** betonipinnoissa, betonilattioissa sekä laastipinnoissa jopa 3-4 viikkoa.
- Vastaa **tekniisiä toimitusehtoja** nestemäisissä betonin jälkihoitoaineissa tienrakennuksessa (TL-NBM-StB96). (Vain ääriämpötiloissa ja olosuhteissa on välttämätöntä tehdä lisätoimenpiteitä). Täyttää ASTM C-309 asettamat vaatimukset.
- muodostaa laajalle ulottuvan **vesihöyrynläpäisemättömän kalvon**.
- **Lisää lujuutta ja tiiveyttä** pinnan alueella ja vahvistaa kulutuskestävyyttä olennaisesti.
- **Ehkäisee kuivumiskutistumishalkeilua**, hilseilyä ja pölyämistä
- Tarpeellinen normaaleissa ilmastollisissa olosuhteissa eikä tarvita tämän jälkeen jatkuvaa jälkihoitoa ja kontrollia betoniin.
- Jatkuva ulkopuolinen ja tehtaan oma laadunvalvonta
- Tuotteen valvonta voimassaolevien normien ja ohjeiden mukaan. Tuotanto on sertifioitu **ISO 9001** mukaisesti.

KÄYTTÖALUE

- Betonisille ajoväylille
- Laastipinnoille
- Sementtilattioihin
- Betonielementteihin ja seiniin

O 1



TEKNISET TIEDOT

TUOTE		O 1
Menekki	g/m ²	100–150
Sulkukerroin	%	85
Tiheys	g/cm ³	0,99
Väri		valkoinen
Työstölämpötila	°C	+5 – +30

Kaikki testitulokset ovat ohjeellisia arvoja, koestettu meidän Saksan tuotantolaitoksilla, - arvot muissa tuotantolaitoksissa voivat vaihdella.

Pakkaus: 30-kg-muovikanisteri
Varastointi: Kuivassa, pakkaselta suojassa
Varastointiaika: 12 kuukautta suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa
Vaarallisuusluokka: Ei vaarallinen

TYÖSTÖ

O 1 PAGEL-JÄLKIHOITO AINE voidaan levittää sivelemällä, telaamalla tai ruiskuttamalla

Ruiskutus-suuttimen tulisi olla n. 1 metrin etäisyydellä ruiskutettavasta pinnasta. Tarpeellinen paineen määrä vähintään 1,0 bar. Hyväksi ruiskuksi on havaittu Kalkki- tai Puutarharuisku 2mm-suuttimella. Laite on käytön jälkeen puhdistettava.

O 1 tulisi käyttää, kun ei vesikalvoa enää ole suojattavalla pinnalla. Mattakosteaa pinta takaa parhaimman tuloksen.

O 1 muodostama kalvo haviää pinnasta muutaman viikon jälkeen.

Jälkeenpäin tehtäviin maalauksiin, päällystyksiin ja täyttöihin täytyy O 1 alustasta poistaa.

O 1 ei ole tulenarka, varastointi suojassa pakkaselta ja voimakkaalta auringon säteilyltä.

Tämän esitteen tiedot, käyttötekniinen neuvonta ja muut suositukset perustuvat laajaan tutkimustyöhön ja kokemuksiin. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta ostajaa tutkimasta ja kokeilemasta tuotteen sopivuutta omaan käyttötarkoitukseensa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään näissä kysymyksissä.

ALIMEX
 RAKENNUSKEMIKAALIT

HUVILAKATU 12 · FIN-04400 JÄRVENPÄÄ
 TEL. (+3 58/9) 2 92 23 50 · FAX (+3 58/9) 2 91 60 06
 WWW.ALIMEX.FI · MYYNTI@ALIMEX.FI



PAGEL
 SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY
 TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31
 INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM