



KÖSTER SL Primer

Tekninen tuotekortti SL 189 005

Julkaistu: 13.03.2017

Syvälle tunkeutuva pohjuste betoni ja laastipinnoille yhdessä KÖSTER SL lattiatuotteiden kanssa.

Ominaisuudet

KÖSTER SL Primer on värittömäksi kovettuva, matalaviskoosinen butadieeni-styreeni pohjainen pohjuste hieman tahmealla pinnalla.

KÖSTER SL Primer alentaa mineraalisten alustojen imukykyä kuten betoni ja tasoitteet, ja tasaa imukykyerot alustassa.

KÖSTER SL Primer vähentää kuplimisvaikutusta kun työskennellään KÖSTER itsesiliävillä lattiatuotteilla.

KÖSTER SL Primer on liuotteeton eikä sisällä pehmentimiä ja täyteaineita.

KÖSTER SL Primer on vedenkestävä; se ei huuhtoudu eikä irtoa kovettumisen jälkeen.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	min. + 5 °C
Kuivumisaika	n. 3 tuntia
Tiheys	n. 1.03 g/cm ³
Väri	Vaalean vihreä. Kuivuu läpinäkyvän vihreäksi

Käyttöalue

KÖSTER SL Primer on liuotteeton pohjuste erityisesti betoni- ja laastipinnoille.

KÖSTER SL Primer vahvistaa alustaa. KÖSTER SL Primer käytetään yhdessä KÖSTER SL tasoitustuotteiden kanssa.

Alusta

Alustan tulee olla kiinteä ja puhdas, vapaa öljystä, kipsijäännöksistä, vahasta, rasvasta, tiivistysaineista, jälkihoitoaineista, asfaltista, maaleista, liasta, irtonaisesti materiaalista ja muista jäämistä mitkä voivat vaikuttaa tartuntaominaisuuksiin. Heikot betonipinnat tulee korjata kiinteäksi ja lujaksi pinnaksi. Älä käytä happoja tai kemikaaleja pinnan puhdistamiseen ennen asennusta. Alusta voidaan puhdistaa tarpeen mukaan sinkopuhaltamalla, jyrsimällä tai hiomalla. Poista kaikki lika ja pöly imuroimalla. Kaikki aluskerrokset tulee olla puhtaita, kuivia ja omata lämpötilä vähintään + 5° C ennen asennusta. Älä asenna liimajäännösten päälle. Älä sillasta liikuntasauvoja. Liikuntasauamat tulee asentaa paikallisten ohjeiden mukaisesti. Alustan vetolujuus liikennöidyissä kohteissa tulee olla vähintään 1.5 N/mm². Lattiat mitkä pinnoitetaan KÖSTER lattiatasoitustuotteilla tulee pohjustaa huokosavoimelle pinnalle.

Käyttö

KÖSTER SL Primer voidaan ruiskuttaa, harjata tai telata alustaan. On paras asentaa ohut, tasainen kerros pohjustetta käyttäen lyhytkarvaista telaa. Älä jätä paljaita kohtia. Vältä lammikoita ja ylimääräistä kertymistä. Raskas, paksu käyttökerros voi aiheuttaa tartuntaongelmia tasoittekerrokselle.

Anna kuivua vaalean vihreästä läpinäkyväksi. Korkea kosteus ja alhaiset lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa. Seuraava sementtipohjainen lattiapinnoitekerros voidaan suorittaa kun pohjuste on kuiva, maksimissaan 2 päivän kuluessa.

Menekki

50 – 150 g / m², riippuen alustan ominaisuuksista

Puhdistus

Puhdista työkalut heti käytön jälkeen vedellä.

Pakkaus

SL 189 005 5 kg kanisteri

Varastointi

Varastoi materiaali vähintään + 5 °C lämpötilassa viileässä kuivassa paikassa. Mikäli tuote on varastoitu alkuperäisissä avaamattomissa kanistereissa, KÖSTER SL Primer voidaan varastoida vähintään 12 kuukautta.

Turvallisuus

Huomioi valtakunnalliset ja paikalliset turvamääräykset käsiteltäessä materiaalia.

Liittyvät tuotteet

KÖSTER SL Premium	Tuotenumero SL 280 025
KÖSTER SL	Tuotenumero SL 281 025
KÖSTER SL Flex	Tuotenumero SL 284 025
KÖSTER SL Protect	Tuotenumero SL 286 025
KÖSTER Itsetasoittuva IB	Tuotenumero SL 287 025



Tiedot täällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännönkokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrättyissä olosuhteissa. Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalla erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöohjeemme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokkalle ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat versiot ovat pätemättömiä.